

# MasterEmaco® A 275

## Hidrolik Kireç (HL 5)

### ÜRÜN TANIMI

**MasterEmaco® A275** horasan harcı imalatında kullanılmak üzere eski üretim teknikleri ile düşük sıcaklıklarda (900 °C) pişirilmiş, çimento içermeyen hidrolik kireç.

TS EN 459 – 1

KUDEB

EN 998/2

### UYGULAMA ALANI

- Sıva yapımında.
- Taş ve tuğla duvar örme işlerinde
- Derz imalatlarında, kullanılacak horasan harcı hazırlanmasında bağlayıcı olarak kullanılır.

### ÖZELLİKLER VE FAYDALAR

- Çimento içermez.
- Düşük sıcaklıklarda geleneksel yöntemlerle pişirilmiştir
- Tarihi dokuya uyumlu farklı özelliklerde harç imalatına imkan verir.
- Nefes alabilir, su buharı geçirimsizliği yüksektir

### UYGULAMA YÖNTEMİ

#### (a) Alt Yüzey Hazırlığı

Tarihi kargir yapıların onarılabacak ve sıvanacak yüzeylerinin sağlam, tozsuz ve temiz olmasına dikkat edilmelidir. Yüzey, aderansı zayıflatacak her türlü yağ, gres, pas vb. maddelerden iyice temizlenmelidir. Uygulama yapılacak

duvar yüzeyinin harcın yapışma ve priz süresini iyileştirmek için önceden nemlendirilmesi gerekmektedir. Eğer yüzeyde su akıntısı varsa uygun bir tıkaç yardımı ile kapatılmalı ve su drene edilmelidir. Yüzeyde yapışmayı engelleyecek serbest su bulunmamalıdır

#### (b) Karıştırma

Harç analizinde belirtilen malzemeler ölçülerek gerekli miktarlarda karıştırılırlar. Karışıma yine horasan harcı formülünde belirtilen miktarda su ve **MasterEmaco® A 275**, eklenerek homojen bir kıvam elde edilene kadar karıştırmaya devam edilir.

#### (c) Uygulama

Hazırlanan harç kalınlığı projesinde belirtilen kalınlıklarda mala ile uygulanır. Harcın suyunu çekmesi beklenir ve sıvacı fırçası ile suyunu çekmiş harcın üzerine su serpilerek çelik veya ahşap mala ile yüzey istenilen şekilde bitirilir. Birden fazla kat halinde yapılacak uygulamalarda, bir önceki katman sertleştikten sonra nemlendirilmeli ve yeni katın uygulanmasına başlanmalıdır. Atmosfere açık geniş yüzeyler, özellikle sıcak, kuru ve rüzgarlı ortamlarda, uygulamadan sonra 24-48 saat süreyle ıslak çuval veya su ile hızlı buharlaşmaya karşı korunmalıdır.

### TÜKETİM

Horasan harcı formülasyonuna göre değişkendir

### TEKNİK ÖZELLİKLER

Özellikler	Standart	Data	Birim
Malzeme Yapısı	-	Hidrolik Kireç	-
Renk	-	Açık Bej	-
Yoğunluk	-	0,85 ± 0,05	kg/lt
Uygulamada Zemin ve Ortam Sıcaklığı	-	+5°C +40°C	Celcius
Kullanma Süresi	-	50	dk
Basınç Dayanımı	EN 1015 - 11	5	N/mm <sup>2</sup>
Eğilme Dayanımı	EN 1015 - 11	1,5	N/mm <sup>2</sup>
Su Buharı Geçirgenliği	EN 1745	15/35 µ	-
Kapiler Su Emme	EN 1015 - 18	≤ % 2,0	kg/(m <sup>2</sup> .min <sup>0,5</sup> )
Yangına Karşı Tepki	EN 13501 - 1	A1	-

# MasterEmaco® A 275

## Hidrolik Kireç (HL 5)

### DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

- Uygulama yapılırken ortam ve yüzey ısısı +5°C' nin altında ve 40°C'nin üzerinde olmamalıdır.
- Malzemenin prizini tamamlaması için, ortam ve zemin ısısı, izin verilen minimum sıcaklığın altına düşmemelidir.
- Dış yüzey uygulamalarında, yüzeyin uygulamadan sonra ilk 24-48 saat arasında güneşten, rüzgardan, yağmurdan ve dondan korunması gerekir

### ALETLERİN TEMİZLENMESİ

Uygulamadan sonra kullanılan alet ve ekipmanlar su ile temizlenmelidir. **MasterEmaco® A 275** sertleştikten sonra ancak mekanik olarak yüzeyden temizlenebilir.

### AMBALAJ

15 kg'lık kraft torba

### DEPOLAMA

Açılmamış orijinal ambalajında, serin (+5°C ile +35°C arasında) kuru ve kapalı ortamda depolanmalıdır.

### RAF ÖMRÜ

Uygun depolama koşullarında üretim tarihinden itibaren 12 aydır.

### GÜVENLİK TAVSİYELERİ

Alışılmış kimyasal ürünlerin kullanılması için önleyici tedbirler bu ürün kullanılırken de gözlenmelidir. Çalışmaya ara verildiği zaman veya iş tamamlandığı zaman eller bol suyla yıkanmalı, yiyecek ve içecek tüketilmemeli, sigara içilmemelidir. Bu ürünün kullanılması ve nakliyesi ile ilgili özel güvenlik bilgisi Malzeme Güvenlik Bilgi Sayfasında bulunabilir. Bu ürüne ilişkin Sağlık ve Güvenlik meseleleri

hakkında tam bilgi için ilgili Sağlık ve Güvenlik Bilgi Dokümanına başvurulmalıdır. Bu ürünün ve onun kutusunun yok edilmesi yürürlükteki mahalli kanunlara göre yapılmalıdır. Bunun sorumluluğu, ürünün son kullanıcıdadır.

### YASAL UYARI

Bu teknik dokümanda yer alan veriler, bilimsel ve pratik bilgilerimize dayanmaktadır. BASF Türk Kimya Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. sadece ürünün kalitesinden sorumludur. Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı ile ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya hatalı kullanımlardan dolayı oluşabilecek

sonuçlardan BASF Türk Kimya Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. sorumlu tutulamaz. Bu teknik doküman, yenisi basılıncaya kadar geçerli olup eski basımları hükümsüz kılar

### İLETİŞİM

BASF Türk Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti. Yapı Kimyasalları Bölümü  
Merkez: Barbaros Mah. Begonya Sok. Nidakule Ataşehir Kuzey C Kapısı No:3E/ 5-22 34746  
Ataşehir / İSTANBUL


Tel: 0216 570 34 00

Fax: 0216 570 37 79

Mail:master-builders-solutions-turkey@basf.com

www.master-builders-solutions.basf.com.tr

® = Dünyanın birçok ülkesinde BASF-Grubu'nun tescilli markasıdır. MasterEmaco A 275 Teknik Bilgi Föyü  
Revizyon Tarihi: 05/2020

	
<b>Master Builders Solutions Yapı Kimyasalları San. Ve Tic. Ltd. Şti.</b> Barbaros Mah. Begonya Sok. Nidakule Ataşehir Kuzey C Kapısı No:3E/5-22 Ataşehir/İstanbul 2020 <b>DOP NO: 04.998.2.004</b>	
<b>EN 998-2:2016</b> <b>MASTEREMACO A 275</b> <b>Tarif Edilmiş Kagir Harçları</b> <b>(Prescribed Masonry Mortars)</b> <b>Genel Amaçlı Harç</b> <b>(General Purpose Mortar)</b>	
Proportion of Constituents (Bileşenlerin Oranları)	EN 196-1 Mortar design By weight EN 196-1 Harç Tasarımı Ağırlıkça
Basınç Dayanımı (Compressive Strength)	M5
Klorür içeriği (Chloride ion Content)	≤ % 0,1
Capillary Water Absorption (Kapiler Su Emme)	≤ % 2,0 kg/(m <sup>2</sup> .min <sup>0,5</sup> )
Water vapour permeability (Su Buharı Geçirgenliği)	15/35 µ
Thermal conductivity (Isıl İletkenlik)	1,17 W/(m.K)
Yangına tepki (Reaction to fire)	A1
Tehlikeli maddeler (Dangerous substances)	Madde 5.4'e uygun (Comply with clause 5.4)