

MasterTop® 1326 R

Dekoratif, Pürüzlü ve Mat Yüzey Bitişli, Düşük Emisyonlu, Bakterio-Statik, Poliüretan Esaslı, Self-Leveling Konfor Kaplama Sistemi

ÜRÜN TANIMI

MasterTop® 1326, poliüretan esaslı, UV dayanımlı, farklı dekoratif etki gereksinimi olan iç mekanlar için geniş bir renk yelpazesine sahip, düşük emisyonlu, pürüzlü ve mat yüzey bitişli, konfor gerektiren alanlarda kullanılan, bakteriostatik self-leveling zemin kaplama sistemidir.

KULLANIM YERLERİ

- Ofislerde,
- Fuar ve sergi alanlarında,
- Dükkanlarda,
- Hastanelerde,
- Okullarda,
- Kafeteryalarda,
- Çocuk oyun alanlarında kullanılabilir.

ÖZELLİKLER VE AVANTAJLAR

- Kolay uygulanır.
- Aderansı yüksektir.
- UV dayanımlıdır, sararma yapmaz.
- Mikrop oluşumuna izin vermeyen yüzey yapısı vardır.
- Kolay temizlendiği için hijyenik ortam sağlar.
- Çatlak örtme özelliğine sahiptir.
- Esnekler.
- Yüksek derecede yürüme konforu sağlar.
- Sesi emer.
- Mekanik dayanımı yüksektir.
- Bakımı kolaydır.
- Renkler birbirine karışmaz.


DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

- Uygulamada, ortam ve yüzey sıcaklığı +8°C 'nin altına ve +30°C 'nin üzerinde ise, uygulama için uygun sıcaklıklar beklenmelidir. Aşırı sıcak, yağışlı ve rüzgarlı havalarda uygulama yapılmamalıdır.
- Uygun sıcaklıklarda yapılacak uygulamalarda, kullanılacak malzemeler, 1 – 2 gün önceden uygulama alanına getirilip depolanmalı ve ortam şartlarına uyum göstermesi sağlanmalıdır.
- Aşırı soğuk havalarda yapılacak uygulamalarda, ısıtıcılar yardımı ile ortam ve zemin sıcaklığının artırılması sağlanmalıdır. Malzemenin işlenebilirliğinin artırılması için, ambalajlar +20°C - +25°C'de şartlandırılarak kullanıma hazır hale getirilmelidir.
- Epoksi ve poliüretan esaslı zemin sistemleri, uzman uygulamacılar tarafından uygulanmalıdır.

- Reçine esaslı sistemlerin çalışma ve reaksiyon süreleri, ortam ve zemin sıcaklığından ve havadaki bağıl nemden etkilenir. Düşük sıcaklıklarda kimyasal reaksiyon yavaşlar, bu da tava ömrünü, üzerinin kaplanabilme süresini ve çalışma zamanını artırır. Aynı zamanda viskozite yükseldiğinden sarfiyat da artar. Yüksek sıcaklıklar, kimyasal reaksiyonu artırır ve yukarıda belirtilen zamanlar buna bağlı olarak kısılır. Malzemenin tamamının kürünü tamamlaması için ortam ve zemin sıcaklığı, izin verilen minimum sıcaklığın altına düşmemelidir. Kaplamanın tamamlanmasından sonra, kaplama en az 24 saat doğrudan su temasından korunmalıdır. Eğer su teması olursa, bu kaplama üzerinde karbonatlaşma ve yumuşama yaratacak ve bu da kaplamanın özelliklerini yitirmesine neden olacaktır. Böyle bir durumda kaplamanın tamamı zeminden kaldırılmalı ve yenilenmelidir.
- Kullanılmış ambalajlar birbirinin içerisine geçirilerek yapışması sağlanmalı ve ambalajların tekrar kullanımı engellenmelidir.
- Ürünlerin detaylı kullanım şekli için Teknik Ürün Bilgi Dökümanına başvurulmalıdır.

ÖNEMLİ NOT

Yukarıda verilen sistem çözümleri, sarfiyatlar ve ürünler, ideal hava, ortam ve zemin koşullarına göre, ortalama işveren ihtiyaçları göz önüne alınarak, hesaplamalara örnek teşkil etmesi amacı ile verilmiştir. Ortam ve zemin koşullarındaki değişiklikler ve işveren ihtiyaçları, sarfiyatların ve sistem çözümünün değişmesine yol açabilir. Bu nedenle, sistem çözümünden önce, mutlaka **BASF Türk Kimya Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.** uzman kadrosu ve /veya Uzman Uygulayıcı Bayileri tarafından yer görülmeli, işveren ihtiyaçları belirlenmeli ve daha sonra sistem çözümüne gidilmelidir.



MasterTop® 1326 R

Dekoratif, Pürüzlü ve Mat Yüzey Bitişli, Düşük Emisyonlu, Bakterio-Statik, Poliüretan Esaslı, Self-Leveling Konfor Kaplama Sistemi

TEKNİK ÖZELLİKLER

SARFIYAT



Astar

MasterTop P 617

EP, iki bileşenli, solventsiz

0.3 – 0.5 kg/m²

Serpme Kum

0.3 – 0.8 mm silis kumu, eşit miktarda ve aşırıya kaçmadan serpilir.

0.8 – 1.0 kg/m²



Alternatif Astar

(1mm'ye kadar olan yüzey bozuklukları için)

MasterTop P 617

(1/0.5 – 1:0.8 oranında silis kumu ile karıştırılarak uygulanır.)

0.6 – 1.0 kg/m² *

Serpme Kum

0.3 – 0.8 mm silis kumu, eşit miktarda ve aşırıya kaçmadan serpilir.

2.0 – 3.0 kg/m²



Ana Kaplama

MasterTop BC 361 N

pigmentli, poliüretan esaslı, 2 bileşenli, UV dayanımlı, solventsiz, düşük emisyonlu

2.5 – 3.0 kg/m²



Son Kat Kaplama

MasterTop TC 417 W (transparan)

transparan, poliüretan esaslı, 2 bileşenli, su bazlı, bakteriostatik, mat yüzeyli, UV dayanımlı. Kaydırmaz. (Ağırlıkça 3-5% oranında Ø40-70µm çapında cam küresi girilmelidir.)

0.10 – 0.12 kg/m²

Sistem Kalınlığı


2.0 – 2.5 mm

Not: Sarfiyat gösterge niteliğindedir ve yüzey pürüzlülüğüne, sıcaklığa, gözenekliliğe ve uygulama sırasındaki tüketime bağlı olarak daha yüksek olabilir.

* Dolgu maddesi içerir.



We create chemistry



MasterTop® 1326 R

Dekoratif, Pürüzlü ve Mat Yüzey Bitişli, Düşük Emisyonlu, Bakterio-Statik, Poliüretan Esaslı, Self-Leveling Konfor Kaplama Sistemi

UYARI VE ÖNLEMLER

MasterTop® 1326 zemin kaplama sistemi uygulaması sırasında takip edilmesi gereken koruyucu tedbirler:

Güvenlik eldiveni, gözlük ve koruyucu kıyafet giyilmelidir. Deri ve göz temasından kaçınılmalıdır. Göze temas halinde tıbbi yardım alınmalıdır. Üründen çıkan gazları solumaktan kaçınılmalıdır. Ürün ile çalışırken yemek yenmemeli, sigara içilmemeli ve çıplak ateş ile yaklaşılmamalıdır. Güvenlik riski uyarılarına ek olarak, bu ürünün kullanılması ve nakliyesi ile ilgili özel güvenlik bilgilerine Malzeme Güvenlik Bilgi Sayfasından ulaşılabilir. Reçine esaslı epoksiler ile çalışan işçiler için, yerel kurumların düzenlediği güvenlik ve sağlık düzenlemeleri mutlaka göz önünde tutulmalıdır.

YASAL UYARI

Bu teknik dokümanda yer alan veriler, bilimsel ve pratik bilgilerimize dayanmaktadır. **BASF Türk Kimya Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.** sadece ürünün kalitesinden sorumludur. Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı ile ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya hatalı kullanımlardan dolayı oluşabilecek sonuçlardan **BASF Türk Kimya Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.** sorumlu tutulamaz. Bu teknik doküman, yenisi basılıncaya kadar geçerli olup eski basımları hükümsüz kılar.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

BASF Türk Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti.
Yapı Kimyasalları Bölümü
Merkez: İçerenköy Mah. Bahçelerarası Sok. Mete
Plaza No.43 34752 Ataşehir/İstanbul

Tel: 0216 570 34 00

Fax: 0216 570 37 79

Mail: info@master-builders-solutions-turkey.com

www.master-builders-solutions.basf.com.tr

® = Dünyanın birçok ülkesinde BASF-Grubu'nun tescilli markasıdır.

MasterTop® 1326 Teknik Bilgi Föyü - Revizyon Tarihi:
10/2016